

# LÍNEA ÁUREA TECH (SPC)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



<b>Tipo de revestimiento</b>	ISO 10582	Piso vinílico heterogéneo acústico
		23
<b>Clasificación de uso</b>	EN 685 ISO 10874	31
		-
<b>Espesor total</b>	EN 428 ISO 24346	4,5mm
<b>Espesor capa de uso</b>	EN 429 ISO 24340	0,3mm
<b>Peso total</b>	EN 430 ISO 23997	7,19Kg/m <sup>2</sup>
<b>Formato</b>	EN 427 ISO 24341	1220 x 228mm
<b>Embalaje</b>	EN 427 ISO 24342	10 Planks/Caja 2,78m <sup>2</sup> - 19,98kg
<b>Estabilidad dimensional</b>	EN 434 ISO 23999	< 0,25%
<b>Punzonamiento residual</b>	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm
<b>Absorción a ruidos de impacto</b>	EN ISO 717-2 ASTM E989-06	18dB
<b>Calefacción radiante</b>	-	máx 27°C
<b>Protección de superficie</b>	-	PUR
<b>Grupo de abrasión</b>	EN 660-2	Clase T
<b>Test sillas con ruedas</b>	EN 425 ISO 4918	Adecuado
<b>Propiedades electrostáticas</b>	EN 1815	< 2Kv en concreto
<b>Resistencia química</b>	EN 423 ISO 26987	Buena Resistencia
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130	R9
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6
<b>Emissiones COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)

TARKETT LATAM

México  
+52 55 5448 7790  
+52 1 55 4080 9584



@tarkettlatam

www.tarkett.com.mx